



45A Polisztirol kontaktragasztó

Felülvizsgálat: 2019.07.16.

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	SBR gumi
Kötési rendszer	Fizikai száradás és kristályosodás
Állag	Folyékony
Sűrűség	Kb. 0,85 g/ml
Viszkozitás (Brookfield)	Kb. 5.000 mPa.s
Nyitott idő*	Kb. 20 perc
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C – +25°C
Kiadósság*	Kb. 300 ml/m ² , egyik felületen

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

A 45A Polisztirol kontaktragasztó egy használatra kész, univerzális, kontakt ragasztó, szintetikus gumi és gyanta bázissal.

Jellemzők:

- Nem bántja a polisztirolt
- Hosszú nyitott idő
- Univerzális felhasználás
- Nedvesség álló

Alkalmazások:

- Polisztirol ragasztása különféle felületekre
- Ragasztás az építőiparban és szigetelések terén

Csomagolás:

Szín: transzparens

Kiszerezés: 750 ml, 1 L és 5 L fém kanna, 200 L hordó

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 24 hónapon belül.

Alapfelületek:

A ragasztandó felület legyen szilárd, tiszta, szárat, zsír-és pormentes. Alkalmas szinte minden felület esetén, kivétel PE, PP, PTFE.

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.

Alkalmazás:

Hordja fel a ragasztót mindkét ragasztandó felületre egyenletesen fogazott ragasztóvas vagy ecset segítségével. Várjon kb. 10 percet amíg a ragasztó kiszellőzik, majd illessze össze a felületeket. Ezután préselje össze határozottan.

Tisztítás Adhesive cleaner 90A.

Javítás saját anyagával.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása. Jól szellőző helyiségekben használja. Ne dohányozzon. Amennyiben a megfelelő szellőzés nem biztosított javasolt megfelelő légzésvédelmi eszköz viselete.

Megjegyzés:

A kötés végső szilárdságát a kezdeti préselés ereje, nem pedig az időtartam határozza meg. Amennyiben túl sok ragasztót hordott fel és/vagy nem tartotta be az előírt kiszellőzési időt, a polisztirol feloldódhat.

Alacsonyabb sűrűségű polisztirol esetén a ragasztó megmarhatja annak felületét. Ebben az esetben hordjon fel egy újabb réteg ragasztót, hagyja kiszellőzni és ragassza fel újra.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.