



Transpacryl

Termékleírás

Transpacryl egy kiváló minőségű, átlátszó, paszto-elasztikus egykomponensű hézagtömítőanyag, akril diszperziók alapján.

Tulajdonságok

- Kötés után áttetsző
- Jó tapadás sokféle porózus anyagon
- Jó tapadás az eloxált alumíniumon
- Kikeményedés után átfesthető

Alkalmazások

- Repedések kitöltése betonban és vakolatban.
- Hézagmozgás max. 15%-ig
- Csatlakozó hézagok az építőiparban
- Hézagok ablakpárkányokon, lábazatok és falak között, falazatok között, ...



Műszaki adatok

Bázis	Akril diszperzió
Állag	Paszta
Kötési rendszer	Fizikai szárítás
Bőrképződés	ca. 30 percek
Sűrűség	ca. 1.06 g/ml
Legnagyobb megengedett torzulás	15 %
Kötés utáni zsugorodás	ca. 30%
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C → +30°C
Hőállóság	-20°C → +80°C

Lábjegyzet: A hámozási idő és a kötési sebesség a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az aljzat típusától függően változhat.

Szubsztrátok

- Felület állapota
A felületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Felület előkészítése
Az erősen porózus felületeket hígított Transpacryl (1 rész Transpacryl + 2 rész víz) kell alapozni.
- Felület típusok
Transpacryl jól tapad a következő felületekhez: minden gyakori porózus építési felület, eloxált alumínium, csempe. Transpacryl nem alkalmas, vagy nincs jó tapadása bitumenes felületek, üveg, Korrodáló fémek felületekhez. Javasoljuk, hogy minden felületen végezzen előzetes tapadási és kompatibilitási próbát.

Alkalmazási mód

- Alkalmazás
Ne alkalmazza, ha eső vagy fagy fenyeget a kikeményedési folyamat során.
- Alkalmazási eszközök
Hordja fel a Transpacryl-et kézi vagy pneumatikus kinyomópisztollyal.

Transpacryl

- Tisztítás
Kötés előtt a Transpacryl vízzel eltávolítható az felületekről és szerszámokról.
- Befejezési módszer
Simítsa el nedves spatulával vagy gitt késsel.
- Javítás
Javítás saját anyagával.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénit. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot.

Csomagolás/Logisztika

Szín: Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy a Soudal képviselőjét.

Kiszerelés: Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy a Soudal képviselőjét.

Szavatossági idő: 12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz tárolóhelyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, Védje a fagy ellen.

Az ízületek méretei

- Az hézagok minimális szélessége: 5 mm
Max. hézag szélesség: 10 mm
Min. hézag mélység: 5 mm
Ajánlás tömítési munkák: hézagszélesség = hézagmélység.

Megjegyzések

- Nem alkalmas akváriumok ragasztására.
- Ne használja olyan helyeken, ahol folyamatos vízterhelés lehetséges.
- A legtöbb festékkel átfesthető.
- A festéknek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy plasto-elasztikus tömítőanyagra lehessen felhordani.
- Tekintettel a rendelkezésre álló festékek sokféleségére, javasoljuk, hogy alkalmazás előtt végezzen kompatibilitási tesztet.
- A vízzel való rövid érintkezés (24 órák) enyhe zavarosodást eredményez. Hosszabb ideig tartó vízzel való érintkezés után (14 napok) a termék ismét fehérre vált, és a mechanikai tulajdonságok csökkennek.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és alkatrészek sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállók rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.