

MS-30PLUS

Termékleírás

A MS-30PLUS egy nagy rugalmasságú, oldószeres és vízmentes, univerzális parketta ragasztó. Alkalmas csaphoronnyal ellátott robusztus parketta ragasztására a megfelelő beltéri felületekre.

Tulajdonságok

- Rugalmas
- Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás, EC1+ tanúsítvány
- Használatra kész
- Oldószermentes
- Izocianát-mentes
- Nem tartalmaz vizet
- Könnyen eldolgozható
- Padlófűtéshez alkalmas
- Rugalmas ragasztó ISO17178 szerint



Alkalmazások


- MS-30PLUS egy parketta ragasztó, amely alkalmas mind a mérnöki, mind a tömör parketta ragasztására csaphoronnyal.
- Tömör parketta maximális szélessége 190 mm, minimális vastagsága 16 mm
- Többrétegű parketta maximális szélessége 280 mm, minimális vastagsága 16 mm

Műszaki adatok

Bázis	Szilánallal terminált SMX polimer
Állag	Pasztas
Kötési rendszer	Kémiai kötés
Sűrűség	ca. 1,73 g/ml
Nyitott idő	25 - 30 percek
Terhelhető	Legalább 3 órák
Kiadósság	A felülettől és a szerszámtól függően B3 simító: 750 - 1000 g/m ² B11 simító: 1000 - 1400 g/m ²
Nyírószilárdság	ISO 17178
Alkalmazási hőmérséklet	15°C - 25°C
Hőállóság	-40°C → +90°C
Után festhető	Legalább 16 órák
Csiszolható	Legalább 16 órák
Állítható	25 - 30 percek

Lábjegyzet: a párolgási idő, a nyitott idő és a kötési sebesség a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az alapfelület típusától függően változhat.





MS-30PLUS

Szubsztrátok

■ Felület állapota

A MS-30PLUS sík, merev, tiszta, tartósan száraz, por- és zsírmentes felületre kell felvinni, amely nem tartalmaz laza alkatrészeket, festéket, viaszt, olajat vagy egyéb szennyeződést. Az olyan szabálytalanságok, mint a maradék betonszintezés, a régi ragasztók hátrányosan befolyásolhatják a tapadást. Ezeket lehetőleg mechanikusan, például csiszolással vagy robbantással kell eltávolítani. A nem elég erős betonfelületeket lehetőleg el kell távolítani.

■ Felület előkészítése

A parketta felszerelése előtt ellenőrizni kell az aljzatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelő-e. Ellenőrizze a nedvességtartalmat az aljzat teljes vastagságában keményfém vagy elektromos higrométerrel. Ne feledje, hogy az elektromos higrométer csak indikatív értékeket ad. A nedvességtartalomnak meg kell felelnie a padlógyártó ajánlásának (általában max. 2% homokcement felületek és max. 0,5% anhidrit esetében, keményfém higrométerrel mérve. Padlófűtési felületek esetében az értékek resp. max. 1,5% és 0,3%. A sima felületeket, mint az anhidrit, érdesíteni kell, és szükség esetén a felső réteget el kell távolítani.

■ Felület típusok

Porózus felületek, például beton és fa. A parkettát több napig akklimatizálni kell azon a területen, ahol azt telepíteni kívánják. Hagyja a parkettát eredeti csomagolásában a telepítésig, hogy elkerülje a deformációt. Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a fa nedvességtartalma megfelel-e a beszállító ajánlásának (általában 9% +/- 2%). Ha a fa páratartalma meghaladja a 11% -ot, a telepítés nem ajánlott. Hagyjon 1–1,5 cm-es rést a lefektetett parketta kerülete körül, beleértve a padlóba behatoló oszlopokat vagy szerkezeteket is. Javasoljuk az előzetes tapadási tesztet bármilyen felületen.

Alkalmazási mód

■ Alkalmazás

A MS-30PLUS beállítást a telepítés előtt szobahőmérsékletre kell akklimatizálni. Hordja fel a ragasztót Soudal B11 fogazott simítóval a felületre. Ne hordjon fel többet a felületre, mint amennyit parkettával be lehet borítani a 25 - 30 percek belül. Csúsztassa a parkettát a ragasztórétegre, és ütögesse a helyére, vagy gumikalapáccsal ütögesse le. Legalább 80% -os érintkezési lefedettség szükséges a parketta tapadásának biztosításához. Szükség esetén terhelje le a parkettát súllyal. Várjon Legalább 16 órák a parketta csiszolása és befejezése előtt.

■ Tisztítás

A MS-30PLUS tisztítható a szerszámokról és anyagokról Soudal Ragasztó eltávolító spray, Soudal Swipex Ipari tisztítókendő vagy lakkbenzin segítségével. A kikötött terméket csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások


Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénit. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot.

Csomagolás/Logisztika

Kiszerezés: Különböző méretekben kapható. Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy érdeklődjön a Soudal képviselőjénél. Szavatossági idő: Vödör: 9 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz tárolóhelyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten., Alumínium zacskó kartondobozban/vödörben: 18 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz tárolóhelyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten.

Megjegyzések

- Az aljzat minimális hőmérsékletének legalább 15 °C-nak kell lennie.
- Ne alkalmazza a ragasztót, ha a relatív páratartalom 75% felett van.
- Soha ne telepítsen padlót olyan aljzatra, amely túl sok nedvességet tartalmaz, vagy olyan aljzatra, amelynek nedvességtartalma magasabb, mint a faipari beszállító által ajánlott.
- Soha ne telepítsen túl száraz fát (<7% páratartalom). Magasabb páratartalom mellett tágulhat és kárt okozhat.
- Ne szerelje fel, ha a terület falai és mennyezetei nem szárazak (pl. vakolás vagy festés stb. után)
- MS-30PLUS nem szabad hígítani.
- Soha ne hordja fel olyan hordozóra, amely nincs védve a felszálló nedvességtől. Szükség esetén alkalmazzon nedvességzáró anyagot, például Soudal EPR-31P Epoxy felület tömítő.



MS-30PLUS

Ez a műszaki adattlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és alkatrészek sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállók rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.