



Kályhatömítő

Termékleírás

Kályhatömítő is a high quality sealing paste based on sodium silicate.

Tulajdonságok

- Használatra kész
- Not elastic after curing
- No fragmentation or cracking after curing
- Heat resistant up to 1500°C
- Free of asbesto
- Not suitable for permanently standing water
- Beltéri használatra

Alkalmazások

- Minden olyan tömítési alkalmazás, amely magas hőmérsékleti ellenállást igényel.
- Sealing of stoves, ovens, fireplaces.



Műszaki adatok

Bázis	Sodium silicate
Állag	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai szárítás
Sűrűség	ca. 1.82 g/ml
Legnagyobb megengedett torzulás	ca. 2%
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C → +30°C
Hőállóság	-40°C → +1500°C

Lábjegyzet: A hámazási idő és a kötési sebesség a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az aljzat típusától függően változhat.

Szubsztrátok

- Felület állapota
A felületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Felület előkészítése
Slightly moistening porous surfaces improves the adhesion.
- Felület típusok
Kályhatömítő jól tapad a következő felületekhez: téglá, beton, fém. Javasoljuk, hogy minden felületen végezzen előzetes tapadási és kompatibilitási próbát.

Alkalmazási mód

- Alkalmazás
Apply with a spatula, putty knife or sealing gun
- Tisztítás
Kötés előtt a Kályhatömítő vízzel eltávolítható az felületekről és szerszámokról.
- Befejezési módszer
Simítsa el spatulával vagy gitt késsel.

Kályhatömítő

- Javítás
Javítás saját anyagával.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénit. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot.
A területet jól szellőztesse a termék használata és kikeményítése során.
Veszélyes. Tartsa be a használatra vonatkozó óvintézkedéseket.

Csomagolás/Logisztika

Szín: Antracit
Kiszerelés: Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy a Soudal képviselőjét.
Szavatossági idő: 12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz tárolóhelyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, Védje a fagy ellen.

Az ízületek méretei

- Min. width for joints: 5 mm
Max. width for joints: 15 mm

Környezetvédelmi záradékok

- Leed szabályozás: a termék megfelel a LEED követelményeinek. Alacsony kibocsátású anyagok: ragasztók és tömítőanyagok. SCAQMD 1168. szabály.
Megfelel az USGBC LEED 2009 Credit 4.1 (Alacsony kibocsátású anyagok – ragasztók és tömítőanyagok a VOC-tartalom tekintetében) előírásainak.

Megjegyzések

- A slight warming of the heating installation during 12 hours after application prevents bubbleforming and improves structure.
- With prolonged exposure to very high temperatures, the color may lighten.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és alkatrészek sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállók rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.