



Butyrub

Termékleírás

A Butyrub egy kiváló minőségű, tartósan plastikus egykomponensű tömítőanyag, amely polibutén alapú. Butyrub egy nem teljes mélységébe térhálósodó hézag-tömítőanyag, amely rugalmas és vízzáró bőrt képez.

Tulajdonságok

- Könnyen alkalmazható
- Vízszintesen és függőlegesen is alkalmazható
- Rugalmas és tömör bőrt képez
- 24 óra után festhető
- Nagyon jó tapadás sokféle porózus anyagon
- Kiváló ellenállás számos vegyi anyaggal szemben
- UV-álló
- Időjárásálló
- Vízálló



Alkalmazások

- Korlátozott mozgású csatlakozások az építőiparban
- Tömítőanyag falazat, ajtó- és ablakkeretek, ablakpárkányok illesztéseihez
- Egyetlen üveg telepítése fa, beton és acél ablakkeretekbe, mint az üvegházakban.
- A tetőszerkezetek összes nyílásának tömítése.
- Tetők és csatornák javítása, felújítása.

Műszaki adatok

Bázis	Polibutén
Állag	Stabil paszta
Kötési rendszer	Oxidatív száradás
Bőrképződés	A után 24 hours
Sűrűség	ca. 1.7 g/ml
Legnagyobb megengedett torzulás	Max. 5%
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C → +30°C
Hőállóság	-30°C → +80°C

Lábjegyzet: A hámozási idő és a kötési sebesség a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az aljzat típusától függően változhat.

Szubsztrátok

- Felület állapota
A felületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Felület előkészítése
Nincs szükség előkezelésre.
- Felület típusok
Butyrub jól tapad a következő felületekhez: Minden általános anyag, lakkozott fa, beton. Butyrub nem alkalmas, vagy nincs jó tapadása PE, PP, PTFE (Teflon®), bitumenes felületek felületekhez. Javasoljuk, hogy minden felületen végezzen előzetes tapadási és kompatibilitási próbát.

Butyrub

Alkalmazási mód

- Alkalmazás
Vigye fel a terméket kézi, pneumatikus vagy elektromos kinyomópisztollyal.
- Tisztítás
Friss állapotában tisztítsa meg lakkbenzinnel vagy Swipex tisztítókendővel közvetlenül használat után (kötés előtt előtt). Kötés után csak mechanikusan eltávolítható.
- Befejezési módszer
Simítsa el szappanos oldattal vagy Soudal Finishing Solution a bőrképződés előtt.
- Javítás
Javítás saját anyagával.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénit. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot.
A területet jól szellőztesse a termék használata és kikeményítése során.
Veszélyes. Tartsa be a használatra vonatkozó óvintézkedéseket.

Csomagolás/Logisztika

Szín: Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy a Soudal képviselőjét.
Kiszerezés: Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy a Soudal képviselőjét.
Szavatossági idő: 12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz tárolóhelyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten

Az ízületek méretei

- Hézagok min. szélessége: 5 mm
Hézagok max. szélessége: 20 mm
hézag min. mélysége: 5 mm
Ajánlás tömítési munkákhoz: hézagszélesség = hézagmélység
- Használjon PE háttérkitöltőt, mielőtt a tömítőanyagot nagy hézagokba felhordja, hogy elkerülje a 3 pontos feltapadást.

Környezetvédelmi záradékok

- Leed szabályozás: a termék megfelel a LEED követelményeinek. Alacsony kibocsátású anyagok: ragasztók és tömítőanyagok. SCAQMD 1168. szabály.
Megfelel az USGBC LEED 2009 Credit 4.1 (Alacsony kibocsátású anyagok – ragasztók és tömítőanyagok a VOC-tartalom tekintetében) előírásainak.

Megjegyzések

- Ne használja olyan helyeken, ahol folyamatos vízterhelés lehetséges.
- A legtöbb festékkel átfesthető.
- Tekintettel a rendelkezésre álló festékek sokféleségére, javasoljuk, hogy alkalmazás előtt végezzen kompatibilitási tesztet.
- Nem alkalmas szigetelő üvegegységek vagy biztonsági üveg tömítésére.
- Ne használja természetes köveken, például márványon, grániton,... (elszíneződés).

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és alkatrészek sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállók rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.