



Parafaragasztó

Termékleírás

Parafaragasztó egy használatra kész diszperziós ragasztópaszta fal és padló parafa belső ragasztásához.

Tulajdonságok

- Használatra kész
- Nagy tapadási szilárdság
- Rugalmas
- Vízálló

Alkalmazások

- Parafa ragasztása fali és padló alkalmazásokban
- Hengerelt parafa lemezek ragasztása szigetelő hordozóanyagként



Műszaki adatok

Bázis	Sztirol-akrilát
Állag	Paszta
Kötési rendszer	Fizikai szárítás
Száradási idő	ca. 12 órák
Sűrűség	ca. 1,50 g/ml
Nyitott idő	ca. 25 percek
Kiadósság	500 - 600 g/m ²
Alkalmazási hőmérséklet	5°C - 30°C
Hőállóság	-20°C → +80°C
Szárazanyag tartalom	ca. 78%

Lábjegyzet: a párolgási idő, a nyitott idő és a kötési sebesség a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az alapelület típusától függően változhat.

Szubsztrátok

- Felület állapota
A felületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Felület típusok
Parafaragasztó jól tapad a következő felületekhez: beton, fa, stukkó, kő. Nagyon abszorbens felületeken a felületet alapozóval kell kezelni. Javasoljuk, hogy minden felületen végezzen előzetes tapadási és kompatibilitási próbát.

Alkalmazási mód

- Alkalmazás
hordja fel a ragasztót egy fogazott simítóval (3-5 mm) a felületre. Ne hordjon fel több ragasztót a felületre, mint ami 10 percen belül lefedhető. Görgőzze vagy nyomja meg a parafát alaposan. Kb. 10 perc elteltével nyomja meg vagy görgőzze erősen az éleket.
- Tisztítás
Kötés előtt a Parafaragasztó vízzel eltávolítható az felületekről és szerszámokról. A kikötött terméket csak mechanikusan lehet eltávolítani.
- Javítás
Javítás saját anyagával.



Parafaragasztó

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénit. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot.

Csomagolás/Logisztika

Kiszerelés: Különböző méretekben kapható. Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy érdeklődjön a Soudal képviselőjénél.

Szavatossági idő: 12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz tárolóhelyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten

Környezetvédelmi záradékok

- Leed szabályozás: a termék megfelel a LEED követelményeinek. Alacsony kibocsátású anyagok: ragasztók és tömítőanyagok. SCAQMD 1168. szabály. Megfelel az USGBC LEED 2009 Credit 4.1 (Alacsony kibocsátású anyagok – ragasztók és tömítőanyagok a VOC-tartalom tekintetében) előírásainak.

Megjegyzések

- A telepítés előtt legalább 24 órával távolítsa el a parafa lapokat a csomagolásukból, hogy az anyag akklimatizálódjon.
- Az aljzat minimális hőmérsékletének legalább 15 °C-nak kell lennie.
- Soha ne szerelje fel túl magas nedvességtartalmú aljzatra.
- Legalább 48 óra elteltével a parafa tovább kezelhető (lakkozható).
- Először kérdezze meg parafa beszállítóját, hogy az előfestékek cserélhetők vízbázisú ragasztóval ragaszthatók-e. Ha nem ez a helyzet, kérjük, használja a Soudal 44a - Kontaktragasztó értéket.
- Parafaragasztó nem szabad hígítani.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és aljzatok sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállók rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.