

## PUROCOL EXPRESS

1 / 2 Oldal

### Műszaki jellemzők:

Bázis	1 Komponenses poliuretán
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Nyitott idő (*)	kb.15 perc
Kiadósság	Kb. 150 ml / m <sup>2</sup>
Térfogatvesztés (teljes kikeményedés után)	Nincs
Présidő	Kb. 60 perc
Vízállóság (EN 204)	D 4
Húzóerő (EN 204)	> 10 N / mm <sup>2</sup>
Fajsúly	1,10 g/m <sup>3</sup>
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-30°C-tól +100°C-ig

(\*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

### Termékleírás:

A Purocol express egy, egy komponensű, használatra kész gyorsragasztó, poliuretán bázissal.

### Tulajdonságok:

- Erős kötőerő
- Egyszerű használhatóság
- Könnyen és tisztán eldolgozható
- D 4-es vízállóság
- Láthatatlan ragasztás
- Tartós ragasztás
- Nem foltképző
- Professzionális termék

### Alkalmazások:

Ragasztás a faiparban (bútorgyártásban is), építőiparban. Ajtók és ablakok, kerti bútorok és szigetelőanyagok ragasztásához, valamint faszerkezetek ragasztásához is.

### Csomagolás:

**Szín:** színtelen

### Kiszerezés:

310 ml kartusban, 15 db/karton.

A bontott csomagolású terméket rövid időn belül fel kell használni.

### Eltarthatóság és tárolás:

A gyártástól számított 12 hónapig bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

### Alapfelület állapota:

**Tulajdonsága:** tiszta, száraz, por- és zsírmentes Minden szokványos építőipari alapfelülethez. Kivéve: PE és PP. Nedvesített alapfelület gyorsítja a kötési időt és enyhén habosítja a ragasztóanyagot. Javasoljuk, hogy felhasználás előtt próba ragasztást végezzen az alapfelület alkalmasságának a céljából.

### Címketartalom:

Szimbólum: Xn .- Ártalmas

R - mondat: 20, 42, 36/37/38

S – mondat: 26, 28, 38, 45

Tartalmaz: Diphenylmetan-4.4' -Diisocyanat

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



---

## PUROCOL EXPRESS

---

2 / 2 Oldal

**Alkalmazás:**

Felhordás: műanyag kartusból

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C és +35°C között

Tisztítás: aceton

Javítás: saját anyagával.

A ragasztót csíkokban és egyenletesen hordjuk fel a felületre. A ragasztó egyenes vagy hullámos

csíkokban hordható fel a felületre, közvetlenül a kartusból. Nedves felületre is alkalmazható.

**Munkavédelmi javaslat:**

A szokásos higiéniai előírások betartása.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.