



22A Parafaragasztó

Felülvizsgálat: 2019.10.09.

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	(Sztírol) Akrilát
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Állag	Paszta
Sűrűség*	Kb. 1,50 g/ml
Teljes szárazanyagtartalom	Kb. 78%
Nyitott idő (23°C, 55% RH)*	Max. 30 perc
Száradási idő (23°C, 55% RH)*	Kb. 12 óra
Hőállóság**	-20°C – +80°C
Alkalmazási hőmérséklet*	+5°C – +30°C
Kiadósság*	500 – 600 g/m ²

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

A 22A Parafaragasztó egy használatra kész, diszperziós ragasztópaszta beltéri parafa fal- és padlóburkolatok ragasztására.

Jellemzők:

- Használatra kész
- Magas ragasztóerő
- Flexibilis
- Vízálló
- Nem gyúlékony

Alkalmazások:

- Parafa fal- és padlóburkolatok ragasztása
- Parafa tekercs ragasztása mint szigetelő hátlap

Csomagolás:

Szín: barna

Kiszerezés: 1 kg műanyag edény, 5 kg vödör

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 12 hónapon belül.

Alapfelületek:

Alkalmazható nedvszívó alapfelület esetén, úgymint kő, beton, stukkó, fa, stb.

A ragasztandó felület legyen sima, tiszta, száraz, zsír- és pormentes. Erősen nedvszívó felület előkezelése javasolt mélyalapozó segítségével.

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.

Alkalmazás:

Hordja fel a ragasztót a felületre fogazott ragasztóvas (3-5 mm) segítségével. Ne vigyen fel több ragasztóanyagot, mint amennyit 10 percen belül le tud burkolni. Hengerelje vagy határozottan préselje a parafát a felülethez. 10 perc után hengerelje vagy préselje a széleket alaposan. Tisztítás friss állapotában víz segítségével, kötés után mechanikusan. Javítás saját anyagával.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés:

A parafa burkolatot 24 órával a burkolás előtt vegye ki a csomagolásból, hogy akklimatizálódhasson. A felület legyen legalább 15°C hőmérsékletű. Ne burkoljon magas nedvességtartalmú aljzatra. Tovább kezelés, lakkozás 48 óra után. Alkalmazás előtt egyeztessen a parafa szállítójával, hogy ragasztható vizesbázisú ragasztóval. Ne hígítsa a ragasztót.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.