

Vazelin Spray

Felülvizsgálat: 2019.07.16.

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Vazelin olaj alapú keverék
Állag	Folyékony
Sűrűség	Kb. 0,84 g/ml
Viszkozitás (Brookfield)	29 mPas.s
Hegesztési terhelés 4 golyós EP teszt (ASTM D2596)	3136 N (320 kg)
Kopás teszt 4 golyós (ASTM D2266)	< 0,4 mm
Savasság szintje	Semleges
Vízben oldódás	Nem oldódik
Illékony szerves vegyületek (VOC)	40%
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C - +30°C
Hőállóság**	-30°C - +150°C

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

A Vazelin spray egy transzparens, nem savas, kenő- és védőanyag, vazelin olaj alapú spray.

Jellemzők:

- Rozsda és korrózió álló
- Nem csöpög
- Nem savas
- Vízlepergető
- Nem tartalmaz szilikont
- Bel- és kültéri használatra
- 360°-ban használható flakon

Alkalmazások:

- Kenőhatás és időjárás elleni védelem fém és műanyag felületeken
- Alacsony nyomású felületeken
- Ablak és ajtó zsanérok, csavarok, kerti eszközök, árnyékolók, stb. kenése
- Ne használja fékdobokon, féktárcsákon

Csomagolás:

Szín: transzparens

Kiszerelés: 400 ml aeroszol

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 3 éven belül.

Felületek:

Minden típusú fém és műanyag felület esetén. A felület legyen tiszta, zsírtól és portól mentes.

Alkalmazás:

Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Hordja fel a felületre kb. 20 cm távolságból vékony rétegben.

Munkavédelmi javaslat:

Biztosítsa a megfelelő szellőztetést. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.