



48A Neoprén szerelőragasztó

Felülvizsgálat: 2019.07.16.

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Neoprén
Kötési rendszer	Fizikai száradás és kristályosodás
Állag	Pasztá
Kötési sebesség*	20 perc után tart
Nyitott idő (23°C, 55% RH)*	Kb. 5 perc
Hőállóság**	-20°C – +70°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C – +25°C

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

A 48A Neoprén szerelőragasztó egy használatra kész, oldószeres neoprén bázisú szerelőragasztó.

Jellemzők:

- Közvetlen felhordható a felültre kinyomópisztollyal
- Kiváló kezdeti tapadás
- Gyors és erőteljes ragasztás
- Alkalmos egyenetlen felületek ragasztására, hézag kitöltő képesség
- Helyettesíti a szegeket, csavarokat
- Vízálló

Alkalmazások:

- Mindenféle szerelési ragasztás
- Felújítási munkák
- Építőipari munkák
- Kábeltálcák és panelek ragasztása
- Fa szerkezeti elemek ragasztása

Csomagolás:

Szín: sárga

Kiszerezés: 310 ml kartus

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 12 hónapon belül.

Alapfelületek:

A ragasztandó felület legyen tiszta, zsír-és pormentes. Alkalmos szinte minden felület esetén, kivétel PS (polisztirol) PE, PP, PTFE.

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.

Alkalmazás:

Hordja fel a ragasztót kinyomópisztoly segítségével egyenesen, nem túl vékony csíkokban vagy pontszerűen, 15 cm-ként az egyik ragasztandó felületre. Mindig hordjon fel ragasztót a sarkokba és a szélekre. Illessze össze a felületeket és nyomja össze határozottan. Szükség esetén ütögesse össze gumialapáccsal, illetve támassza alá. Nem nedvszívó felületek, falburkolatok és nehéz anyagok esetén javasolt kontakt ragasztási módszer alkalmazása, azaz a ragasztó felhordását követően nyomja össze a felületeket, azonnal szedje szét majd hagyja 5 percig kiszellőzni a ragasztót. Ezután erősen nyomja össze a felületeket. Tisztítás Adhesive cleaner 90A. Javítás saját anyagával.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása. Jól szellőző helyiségekben használja. Ne dohányozzon. Amennyiben a megfelelő szellőzés nem biztosított javasolt megfelelő légzésvédelmi eszköz viselete.

Megjegyzés:

A kötés végső szilárdságát a kezdeti préselés ereje, nem pedig az időtartam határozza meg.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.