



64A Szupergyors faragasztó

Felülvizsgálat: 2019.10.18.

1 / 2 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	PVAc
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Állag	Magas viszkozitású folyadék
Sűrűség	Kb. 1,10 g/ml
Teljes szárazanyag tartalom	Kb. 50%
Viszkozitás (Brookfield)	30.000 mPa.s → 40.000 mPa.s
Nyitott idő (23°C, 55% RH)*	Kb. 5 perc
Préselési erő	1 – 2 kg/cm ²
Présidő	Minimum 30 perc
Vízállóság (EN204)	D2
pH érték	4,0 – 5,5
Minimum filmképződési hőmérséklet (MFFT)	6°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C – +30°C
Kiadósság*	80 – 120 g/m ² teljes felület ragasztása esetén 150 – 180 g/m ² összeszerelésnél

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

A 64A Szupergyors faragasztó egy használatra kész, gyors kötésű, PVA bázisú faragasztó.

Jellemzők:

- Könnyen eldolgozható
- Kötés után áttetsző
- Magas ragasztóerő
- Gyors kötés

Alkalmazások:

- Minden általános fa illesztés
- Faanyagok ragasztása
- Papírtermékek ragasztása
- Fa-, tábla-, forgácslap-, furnér anyagok ragasztása
- Puhafa anyagok összeszerelése
- Süllyesztékek, csapok és tiplik szerkezeti ragasztása

Csomagolás:

Szín: fehér

Kiszerezés: 750 g, 5 kg

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 24 hónapon belül.

Alapfelületek:

Alkalmas szinte minden nedvszívó felület esetén úgymint fa, karton.
A ragasztandó felület legyen tiszta, száraz, zsír-és pormentes, egyenes és jól illeszkedő.
A nem nedvszívó felületek felcsiszolása javítja a tapadóképességet.

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.

Alkalmazás:

Hordja fel a ragasztót finom fogazású ragasztóvas vagy ecset segítségével az egyik ragasztandó felületre. Illessze össze a felületeket és tartsa présben legalább 30 percen keresztül, amely függ a prés hőmérsékletétől és áteresztő képességétől.
Tisztítás friss állapotban víz segítségével. Kötés után mechanikusan.
Javítás saját anyagával.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



64A Szupergyors faragaszító

Felülvizsgálat: 2019.10.18.

2 / 2 Oldal

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása. Jól szellőző helyiségekben használja.

Megjegyzés:

Bizonyos tölgy és trópus fa fajták ragasztásakor kicsapódás jelentkezhet.
Ne hígítsa a ragasztót.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.