

68A Parketta ragasztó

Felülvizsgálat: 2020.10.13

1 / 2 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	PVAc
Állag	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Sűrűség*	kb. 1,48 g/ml
Hőállóság**	-20°C – +70°C
Nyitott idő (23°C, 50% RH)*	20 – 30 perc
Állíthatósági idő*	15 – 20 perc
Nyírószilárdság**	> 5,00 N/mm ²
Csiszolható/Lakkozható	min. 24 óra (szögelve), min. 48 óra (szögelés nélkül)
Öregedésállóság	Jó
Felhasználási hőmérséklet	+5° – +30°C
Kiadósság	Aljzattól függően 500 – 1000 g/m ²

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termékleírás:

A 68A Parketta ragasztó egy felhasználásra kész, oldószermentes, diszperziós parketta ragasztó. Alkalmazható a legtöbb parketta típus ragasztására erősen nedvszívó felületekre, valamint szalagparketta ragasztására fa aljzatra.

Előnyök:

- Könnyen eldolgozható
- Professzionális minőség
- Magas ragasztóerő
- Magas végső kötési erő (EN14293)

Alkalmazások:

A 68A parketta ragasztó alkalmazható beltéri felületeken a legtöbb típusú faburkolat ragasztására, akár mozaik, fa vagy laminált parketta (max. 250x50 mm), szalagparketta 6-8 mm (szegelve), többretegű vagy előkészített parkettákhoz.

Nem alkalmas bükk és egyéb nedvességre érzékeny vagy egzotikus, kemény faanyagok ragasztására.

Alkalmas beltéri erősen nedvszívó felületeken, úgymint fa, forgácslap, OSB alapfelületeken, szögeléssel kombinálva.

Csomagolás:

Szín: barna

Csomagolás: 1 kg kanna, 5 kg vödör, 15 kg vödör

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 12 hónapon belül.

Alapfelületek:

Alkalmas porózus alapfelületekre, úgymint beton és fa.

Az alapfelület legyen egyenletes, sima, tiszta, száraz, szabálytalanságoktól és repedésektől mentes. Az előzmény ragasztó maradványok hatással lehetnek az aljzathoz történő tapadásra, ezért azok mechanikus eltávolítása javasolt. Laza vagy sérült alapfelület javítása szükséges a ragasztó használata előtt.


A parketta leterítése előtt bizonyosodjon meg az alapfelület alkalmasságáról. Ellenőrizze a nedvességtartalmát az aljzat teljes vastagságában műszer segítségével.

Az aljzat nedvességtartalma a parketta gyártó által javasolt értéknek feleljen meg.

Anhidrit vagy magnézium tartalmú aljzatok esetén javasolt az MS-30PLUS ragasztó használata.

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



68A Parketta ragasztó

Felülvizsgálat: 2020.10.13

2 / 2 Oldal

Parketta:

A parketta burkolatot a deformációk elkerülése érdekében, eredeti csomagolásban, a fektetés helyszínén hagyjuk akklimatizálódni. Burkolás előtt ellenőrizzük a fa nedvességtartalmát a gyártói előírásnak megfelelően. Amennyiben a nedvességtartalom több mint 11%, a burkolás megkezdése nem javasolt.

Alkalmazás:

A ragasztót használat előtt hagyjuk akklimatizálódni a szoba hőmérsékletéhez.

A felhordást az alapfelületre végezzük **Soudal B3 fogazott glettvalssal**, Ne vigyen fel több ragasztót az alapfelületre, mint amennyit 30 percen belül le tud burkolni. Csúsztassa a parkettát a ragasztó rétegre, majd kopogtatással vagy gumikalapáccsal illessze a helyére, hogy a ragasztóréteget egyenletesen eloszlassa. A megfelelő tapadáshoz legalább 80%-os fedés szükséges.

A parketta nehezekekkel történő terhelése növeli a végső kötési erőt.

Várjon 48 órát a parketta csiszolása vagy felületkezelése előtt. Szegeléssel kombinálva legalább 24 órát.

A ragasztómaradványok kötés előtt a parkettáról, szerszámokról, kézről könnyedén eltávolíthatóak víz segítségével, kötés után azonban csak mechanikusan.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés:

Ne burkoljon olyan aljzatra, amely nem védett a feltörekvő nedvességgel szemben.

Ne alkalmazza a ragasztót 15°C alatti vagy 25°C feletti hőmérséklet esetén.

A ragasztandó felületek minimális hőmérséklete legalább 15°C legyen.

Ne használja a ragasztót 75%-nál magasabb relatív páratartalom esetén.

Ne burkoljon olyan aljzatra, amely túl sok nedvességet tartalmaz, illetve nedvességtartalma meghaladja a parkettagyártó által javasolt értéket.

Ne hígítsa a ragasztót.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.