

Mitre Kit 2C Adhesive

Felülvizsgálat: 2018.06.07.

1 / 2 Oldal

Műszaki adatok:

Ragasztó:	
Bázis	Cianoakrilát
Kötési rendszer	Kémiai kötés
Állag	Folyékony gél
Sűrűség	1,06 g/ml (ASTM D1875)
Lobbanáspont	> 81°C
Viszkozitás	1200 – 1800 Cps 25°C (ASTM D1084)
Hőállóság**	-20°C - +70°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C - +35°C
Aktivátor:	
Bázis	Hexán
Állag	Folyékony, aeroszol
Hőállóság**	-20°C - +70°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C – +35°C

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

A Mitre Kit két termékből álló rendszer, amely tartalmaz egy magas viszkozitású cianoakrilát ragasztót és egy aktivátor aeroszolt.

Jellemzők:

- Magas végső kötőerő
- Rendkívül gyors kötés
- Alkalmazható függőleges felületeken is, a ragasztó nem csöpög, nem folyik meg

Alkalmazások:

- Gérbe vágott faanyagok ragasztása
- Fa alkatrészek rögzítése és javítása
- Alkalmazható rendkívül gyors ragasztásokhoz többek között MDF, műanyagok, fém, fa, karton, papír és gumi anyagok esetében,

Csomagolás:

Szín: áttetsző

Kiszerezés: 50g ragasztó és 200ml aktivátor vagy 100g ragasztó és 400ml aktivátor együtt csomagolva

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös, fagytól védett helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 12 hónapon belül.

Alapfelületek:

Szinte minden, akár nedvszívó és nem-nedvszívó, szorosan záródó felületen alkalmazható. A felületek legyenek szárazak, tiszták, zsír- és pormentesek, simák és tökéletesen illeszkedőek.

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.**Alkalmazás:**

Az egyik ragasztandó felületet fújjuk le az aktivátor aeroszollal. A másik felületre hordjuk fel a ragasztót pontszerűen, cseppenként. Illeszük össze a felületeket azonnal a megfelelő pozícióba és tartjuk összenyomva kb. 1 percen keresztül. Használat után azonnal zárjuk vissza szorosan a ragasztó kupakját. Tisztítás: a friss ragasztó letörölhető ragasztó eltávolítóval, kötés után csak mechanikusan. Javítás: saját anyagával.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása. Kerülje a ragasztó kézre vagy szembe jutását, szembe kerülve súlyos károsodásokat okozhat. Gyermekektől távol tartandó. Az aktivátor aeroszol tűztől, hőtől távol tartandó.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Mitre Kit 2C Adhesive

Felülvizsgálat: 2018.06.07.

2 / 2 Oldal

Megjegyzés:

Használat után tű segítségével tisztítsa meg a ragasztó csőrét és szorosan zárja rá a kupakot. A ragasztó használható az aktivátor nélkül is, ebben az esetben sokkal lassabban köt.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.