

Univerzális Tömítő Easy

Felülvizsgálat: 2022.03.25.

1 / 2 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Elasto Polymer
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Állag	Pasztá
Bőrképződés* (23°C/50% R.H.)	Kb. 20 min.
Kötési sebesség* (23°C/50% R.H.)	Kb. 1 mm / 24 h
Sűrűség	1,45 g/ml
Hőállóság**	-20°C – +80°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C – +30°C
Zsugorodás	< 30%

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

Az Univerzális Tömítő Easy egy kiváló minőségű, könnyen használható Elasto Polymer bázisú tömítő.

Jellemzők:

- Kötés után tartósan rugalmas
- EC-1 Plus: nagyon alacsony kibocsátás
- Könnyű alkalmazás és simítás
- Kötés után átfesthető
- Kiváló tapadás nedvszívó felületeken, kemény PVC-n és alumíniumon

Alkalmazások:

- Tömítés ablakpárkányok, lábzatok és falazatok esetén
- Hézag-tömítés max 15% fugamozgásig

Csomagolás:

Szín: fehér, szürke, fekete
Kiszerezés: 290 ml kartus

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 12 hónapon belül. Fagytól védendő.

Alapfelületek:

Szinte minden általános építőiparban előforduló nedvszívó felületen alkalmas.
A tömítendő felület legyen tiszta, zsír-és pormentes.
Nem alkalmas állandó vízterhelésnek kitett felületeken.

Nem alkalmas PE, PP, PTFE (pl Teflon®), bitumenes felületeken, réz vagy réztartalmú anyagok, bronz és sárgaréz felületeken.

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.

Hézag méretei:

Min. hézag szélesség: 5 mm
Max. hézag szélesség: 20 mm
Min. hézag mélység: 5 mm
Javasolt tömítési arányok: hézag szélessége = hézag mélysége. Nagy hézagok esetén használjon PE háttérkitöltő köridomot a tömítő alkalmazása előtt, megelőzve a háromoldali feltapadást.

Alkalmazás:

Ne használja amennyiben eső vagy fagy érheti a tömítőt a kötési folyamat során.
Felhordás kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly segítségével. Simításhoz javasolt spatula vagy fugalehúzó alkalmazása.
Tisztítás kötés előtt vízzel a felületekről és szerszámokról.
Simítás nedves spatula vagy törölő segítségével.
Javítás saját anyagával.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Univerzális Tömítő Easy

Felülvizsgálat: 2022.03.25.

2 / 2 Oldal

Megjegyzés:

Ne használja folyamatosan vízzel terhelt felületen.

Átfesthető a legtöbb festékkal.

A festék legyen kellen rugalmas, amely alkalmas plasztó-elasztikus tömítőkhöz.

A festék típusok nagy száma és különbözősége miatt javasoljuk előzetes próba elvégzését.

Hagyja a tömítőt 7 napig kötni mielőtt megérinti vagy tisztítja.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.